

## INSONORIZANT SINTO MASTER

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Insonorizantul SINTO MASTER este un mastic monocomponent de protecție (pe bază de rășină și cauciuc în solvent). Acesta este anticoroziv, antistatic. Insonorizantul SINTO MASTER are culoarea neagră, gri sau albă. După aplicare formează repede un strat elastic și rezistent la abraziune. Nu se crăpa chiar dacă este aplicat la temperaturi scăzute.

### APLICAȚII

Insonorizantul SINTO PLUS se folosește la protejarea caroseriei atât pe dedesubt, cât și pe părțile vizibile asigurând o izolare perfectă și o mare rezistență la coroziune. Este insolubil în apă și poate fi vopsit la scurt timp de la aplicare. Poate fi vopsit cu vopsea standard pe baza de solvent.

### TIPURI SUBSTRAT

Se poate aplica direct pe:

- interiorul ușilor, aripilor, pragurilor și partea de dedesubt a caroseriilor autovehiculelor
- oțel, aluminiu

### MOD DE UTILIZARE

1. Se agită tubul (cel puțin 15 sec).

2. Pregătire substrat:



Se va degresa

Suprafețele ce urmează a fi acoperite trebuie curățate foarte bine de rugina, grăsime și praf. Aplicarea peste straturi vechi se face doar după o bine slefuire.

3. Pulverizați produsul cu un pistol clasic cu duză reglabilă sau cu un pistol de presiune la presiunea de 4-5 bar. Distanța optimă de lucru este de aprox. 15 - 20 cm. Aplicați două straturi în cruce. Grosimea stratului uscat recomandat este de 350 - 400 μm.

4. Uscare:



2 ORE . La 20 °C  
30 min la 60-65 °C

Funcție de grosimea stratului aplicat, acesta poate fi vopsit după 40 min. Rezista pentru scurt timp și la 100 °C. Dacă se dorește aplicarea unui strat mai gros, se recomandă aplicarea în mai multe straturi, fiecare strat

trebuind lăsat să se usuce. Grosimea stratului uscat nu trebuie să depășească 1 mm. Se va evita uscarea cu lampi cu infraroșii.

## CARACTERISTICI TEHNICE



Compoziție chimică: cauciuc și rasini în solvent, aditivi și materiale de umplutura

Consistență: lichid vascos

Culoare: bej deschis, gri, negru

Densitate la 20° C :  $1,43 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

Continut de solid :  $71 \pm 2\%$

Rezistența la încovoiere : bună

Diluanti : diluanți pentru vopsea nitro ( a se evita folosirea diluanților care conțin alcool sau apă ).

Grosimea stratului ud : 400 – 500  $\mu\text{m}$

Uscat la atingere 25° C: 20 - 25 min.

Temperatura de aplicare ; între 10 și 35° C

Aplicare vopsea 25° C : după 40 min.

Putere de acoperire : 2.5  $\text{kg/m}^2$  pentru un film uscat de 300  $\mu\text{m}$ .

Produs rezistent la: apă, ceață salină, soluții alcaline ușoare

## DEPOZITARE SI AMBALARE



Se depozitează în ambalajul original, în depozite răcoroase și bine ventilate, ferit de intemperii de acțiunea razelor soarelui și îngheț, la temperaturi cuprinse între 5 -30°C.

Insonorizantul SINTO MASTER se prezintă în ambalaje de 1 l ( 1.43 kg ) și 2 kg. Recipientele sunt marcate cu: denumire, lot, data de expirare, greutate netă, instrucțiuni de folosire.

NTS și PSI: Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare se vor efectua respectând normele de tehnica securității muncii și paza pentru stingerea incendiilor corespunzătoare produșilor inflamabili și toxici.

### IMPORTANT:

Nu se utilizează la temperaturi sub 5°C sau superioare 30°C. Nu pulverizați produsul în apropierea unei flăcări sau a unei surse de căldură

## TERMEN DE VALABILITATE



18 luni la 20°C

Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației, respectând condițiile recomandate de ambalare și depozitare.