

INSONORIZANT SINTO PLUS

DESCRIEREA PRODUSULUI

Insonorizantul SINTO PLUS este un mastic monocomponent de protecție (pe bază de rășină și cauciuc în solvent). Acesta este anticoroziv, antistatic. Insonorizantul SINTO PLUS are culoarea neagră, gri sau bej deschis. După aplicare formează repede un strat elastic și rezistent la abraziune.

APLICAȚII

Insonorizantul SINTO PLUS se folosește la protejarea caroseriei atât pe dedesubt, cât și pe părțile vizibile asigurând o izolare perfectă și o mare rezistență la coroziune. Este insolubil în apă și poate fi vopsit la scurt timp de la aplicare.

TIPURI SUBSTRAT

Se poate aplica direct pe:

- interiorul ușilor, aripilor, pragurilor și partea de dedesubt a caroseriilor autovehiculelor
- oțel, aluminiu

MOD DE UTILIZARE

1. Se agită tubul.

2. Pregătire substrat:



Se va degresa

Suprafețele ce urmează a fi acoperite trebuie curățate foarte bine de rugina, grăsime și praf.

Aplicarea peste straturi vechi se face doar după o bine slefuire.

3. Pulverizați produsul cu un pistol clasic cu duză reglabilă sau cu un pistol de presiune la presiunea de 4-5 bar. Distanța optimă de lucru este de aprox. 15 - 20 cm. Aplicați două straturi în cruce. Grosimea stratului uscat recomandat este de 200 - 300 μm.

4. Uscare:



2 ORE . La 20 °C

30 min la 60-65 °C

Funcție de grosimea stratului aplicat, acesta poate fi vopsit după 50 min. Dacă se dorește aplicarea unui strat mai gros, se recomandă aplicarea în mai multe straturi, fiecare strat trebuind lăsat să se usuce. Grosimea stratului uscat nu trebuie să depășească 1 mm.

CARACTERISTICI TEHNICE



Compoziție chimică: cauciuc și rasini în solvent
Consistență: lichid vascos
Culoare: bej deschis, gri, negru
Densitate la 20° C : $1,43 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
Continut de solid : $71 \pm 2\%$
Rezistența la încovoiere : bună
Diluanti : diluanți pentru vopsea nitro (a se evita folosirea diluanților care conțin alcool sau apă).
Grosimea stratului ud : 300 – 400 μm
Uscat la atingere 25° C: 35 min.
Temperatura de aplicare ; între 10 și 35° C
Rezista pentru scurt timp la 100°C.
Aplicare vopsea 25° C : după 50 min.
Putere de acoperire : 2.5 kg/m² pentru un film uscat de 300 μm .
Produs rezistent la: apă, ceață salină, soluții alcaline ușoare

DEPOZITARE SI AMBALARE



Se depozitează în ambalajul original, în depozite răcoroase și bine ventilate, ferit de intemperii de acțiunea razelor soarelui și îngheț, la temperaturi cuprinse între 5 -30°C.

Insonorizantul SINTO PLUS se prezintă în ambalaje de 1 kg și 2 kg. Recipientele sunt marcate cu: denumire, lot, data fabricației, termen de valabilitate, greutate netă, instrucțiuni de folosire.

NTS și PSI: Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare se vor efectua respectând normele de tehnica securității muncii și paza pentru stingerea incendiilor corespunzătoare produșilor inflamabili și toxici.

TERMEN DE VALABILITATE



18 luni la 20°C

Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației, respectând condițiile recomandate de ambalare și depozitare.