

## **SPRAY INSONORIZANT SINTO**

### **DESCRIERE PRODUS**

Produs pe baza de rasini sintetice, destinat protejarii caroseriei auto impotriva efectelor daunatoare ale conditiilor meteo, actiunii combustibilului, uleiului, apei si sari. Produsul creeaza un strat puternic si elastic rezistent la loviturile pietrelor si are proprietati de izolare fonica. Suprafata poate fi revopsita cu orice tip de vopsea.

### **PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE**

- Culoare: negru, alb, gri
- Volum: 500ml
- Grad de luciu: mat

### **VOC AMESTEC**

VOC= 579 [g/l].

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru aceasta categoria de produse (B / 5) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.

### **TIMP USCARE**

Uscare (la temp..20°C\*) :

- la praf: aprox.30 min
- la atingere: aprox. 60 min.
- uscare totala: approx. 2 ore

\*timpul de uscare depinde de temperatura, umiditate si grosimea stratului.

### **PREGATIREA SUPRAFETELOR**

Produsul prezintă o aderență foarte bună pe următoarele substraturi:

- chituri poliesterice
- primeri epoxidici
- filler acrilic bicomponent
- suprafete de oțel;

- suprafete ruginite din otel
- substrat de aluminiu,
- materiale plastice
- grunduri

**MOD DE UTILIZARE**

---

Înainte de aplicarea insonorizantului :

- suprafețele cu chituri poliesterice trebuie slefuite, degresate, uscate (P120).
- materialul inoxidabil trebuie degresat.
- suprafața din oțel trebuie degresată, uscată (P80 - P120) și degresată din nou.
- aluminiul și suprafețele zincate trebuie degresate, slefuite cu pânza abrazivă și degresate din nou.
- acoperirile vechi trebuie degresate, uscate (P220 - P280) și degresate din nou.
- suprafețele din plastic trebuie curățate cu apă și detergent, slefuite cu pânza abrazivă și degresate din nou. Se recomandă încălzirea suprafețelor de plastic care facilitează eliminarea oricărui urme de silicon de pe suprafață.

Cea mai bună temperatură de aplicare: 15 ÷ 25 °C

- Agitați înainte de a folosi timp de 2 - 3 minute și încercați-l pe un carton.
- Distanța de aplicare este de 25 ÷ 30 cm față de suprafața metalică.
- Aplicați vopseaua în straturi subțiri în interval de 2 - 5 minute.
- După folosirea spray-ului - țineți cu capul în jos spray-ul și apăsați supapa aerosolului, și eliberați aerul timp de 5 secunde.

Atenție: pentru a fi în siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.

**DEPOZITARE**

---

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de căldură, precum și de lumina directă a soarelui.

**TERMEN DE VALABILITATE**

---

5 ani de la data inscripționată pe produs