


Data emiterii: 02.09.2015

Fisa Tehnica conform cu Directiva EC 1907/2006 din 18.12.2006 - REACH si 453/2010 din 20.05.2010




LAC ACRILIC SINTO PLUS**DESCRIERE PRODUS**

Acest produs este un lac acrilic caracterizat printr-un conținut mediu de particule solide, duritate buna și rezistență la radiațiile UV. Lacul acrilic SINTO PLUS, este de asemenea, extrem de rezistent la condițiile meteorologice nefavorabile, la loviturile puternice și chiar la zgârieturile cauzate de pietre. Durabilitatea și luciul excelent îi conferă vopselei un efect de adancime și îi garantează o calitate superioară. Este compatibil cu toate tipurile de vopsea inclusiv, cele pe bază de apă. Există trei versiuni de întăritor, în funcție de timpul de întărire: lent, normal și rapid.

PROPORTIE DE MIXARE

	A: Lac acrilic SINTO PLUS	100
	B: Intaritor LAC acrilic SINTO PLUS	50
	C: Diluant acrilic	4 – 6%
Comentarii:	Cantitatea de diluant este calculata la cantitatea de lac. Nu folositi decat diluant acrilic.	

APLICARE

	Numar de straturi	2
	Presiune	2 - 2,5 bar
	Duza	1.3 - 1.4 mm
	Timp de uscare intre straturi	10 - 12 min
	Durata de viata a lacului amestecat cu tip standard de intaritor	60 min la 20°C

Primul strat de lac este aplicat pe stratul de vopsea preuscat. Al doilea strat de lac se va aplica ca și strat plin și lăsat să se usuce și să se întărească complet. Stratul de lac poate fi uscat și
COD SINTO 16674, 16688, 16049

Data emiterii: 02.09.2015



Fisa Tehnica conform cu Directiva EC 1907/2006 din 18.12.2006 - REACH si 453/2010 din 20.05.2010

folosind lampa IR.

In cazul in care il folositi in cabine de vopsire, dupa al doilea strat trebuie asteptat 10 min. si abia apoi se va porni cabina la 50°C.

Cand vopsiti suprafete mari se recomanda folosirea diluantului acrilic lent si a intaritorului lent.

INFORMATII SUPLIMENTARE

	Viscozitate (DIN 4/20°C)	Fara diluant : 17 – 18 s Cu diluant : 16 – 17 s
		Duritate de prelucrare
Duritate finala		4 zile
Uscare antipraf		20 min la 20°C 3 min la 50°C

CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI

Continut maxim de VOC in produs	545 g/l
VOC pentru categorie: II,B/e	840 g/l

*Lacul este conform cu Directiva EU 2004/42/CE/II, Bed(840)***LUCIU**

Luciu rezultat	96°
----------------	-----

DURATA SI CONDITII DE DEPOZITARE

Depozitati in recipiente inchisi ermetic, la loc rece, uscat, ferit de surse de foc si caldura. Evitati expunerea la soare. Data expirarii: 24 luni de la data fabricatie- data de pe capacul recipientului.

CURATAREA ECHIPAMENTULUI

Pentru curatarea echipamentului se poate folosi diluant acrilic sau diluant nitro

REGLEMENTARI DE SANATATE SI SECURITATE

Vezi Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

GREUTATE SPECIFICA

Aprox. 964 g/l