

Vopsea spray pentru bara de protecție Mipa

Cod articol 21221 + cod culoare

Fișă tehnică

pagina 1 / 2

Utilizare preconizată

Vopseaua spray Mipa Bumper Paint Spray este un strat texturat de înaltă calitate, cu uscare rapidă, destinat vopsirii pieselor texturate din plastic a căror textură originală trebuie restaurată în urma reparațiilor sau șlefuirii. În plus, suprafețele netede din plastic pot fi transformate în suprafețe cu aspect texturat prin aplicarea spray-ului Mipa Bumper Paint Spray. Este deosebit de potrivit pentru utilizarea pe suprafețe tipice din plastic, cum ar fi barele de protecție, oglinzile exterioare, spoiler etc. sau ca spray de efect.

Instrucțiuni de procesare



Substraturi

Materiale plastice utilizate în mod obișnuit în industria auto, cum ar fi ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC rigid

Pretratare / curățare

Vă rugăm să consultați secțiunea „Pregătirea substratului” pentru informații detaliate.

Caracteristici

Aderență excelentă
 Uscare rapidă
 Poate fi acoperit cu vopsea acrilică Mipa 1K
 Asigură o suprafață texturată uniformă
 Foarte flexibil
 Putere de acoperire foarte bună
 Rezistent la abraziune și nu se cretează

Nivel de culoare / luciu

Negru (0001), gri (0002) / luciu satinat




Pregătire înainte

de utilizare, agitați energic recipientul timp de 1-2 minute!



Aplicare

Pulverizare pentru testare - distanță de pulverizare aprox. 20 - 30 cm
 2 - 3 straturi, grosimea peliculei uscate: 40 - 50 μm



Timp de evaporare

3 - 5 minute între straturi



După utilizare

După utilizare, întoarceți recipientul cu susul în jos și pulverizați până când supapa este curată, acest lucru previne înfundarea acesteia.

Vopsea spray pentru bara de protecție Mipa

Cod articol 21221 + cod culoare

Fișă tehnică

pagina 2 / 2



Timp de uscare la 20 °C

Uscare ușoară după aprox.	10 minute
Setați la atingere după aprox.	1 - 2 ore
Gata de asamblare după aprox.	12 ore

Condiții de procesare De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă a aerului. Asigurați o ventilație adecvată.

Depozitare	Poate fi păstrat timp de 2 ani în locuri răcoroase și uscate.
------------	---

Regulamentul COV	Valoare limită UE pentru acest produs (cat. B/e): 840 g/l Acest produs conține maxim 700 g/l de COV.
------------------	---

Informații de siguranță	Consultați fișa cu date de securitate
-------------------------	---------------------------------------

Pregătirea substratului:

Substraturi din plastic:

1. Înainte de vopsire, reîncălziți obiectul care urmează să fie vopsit timp de 60 de minute la 60°C.
2. Se degresează cu Mipa Kunststoffreiniger antistatisch sau Mipa Silikonentferner.
3. Șlefuiți temeinic cu MP Softpad Superfine folosind Mipa Kunststoffreiniger antistatic sau Mipa Silikonentferner.
4. Curățați din nou cu Mipa Kunststoffreiniger antistatisch sau Mipa Silikonentferner.
5. Lăsați piesele să se usuce complet.

6. Recomandat pentru neutralizarea încărcărilor electrostatice:

Suflați suprafețele cu ajutorul pistolului ionizant MP X-ION, care curăță și neutralizează într-o singură operațiune, reducând incluziunile de praf la aplicare. În plus, acest lucru evită diferențele de orientare a pigmentului la supraacoperirea cu straturi de bază metalice/cu efecte.

ATENȚIE: Agenții de demulare trebuie îndepărtați complet!

După pregătirea menționată anterior, vă recomandăm să efectuați un test de umectare cu apă. Dacă picăturile de apă se rostogolesc repede, repetați pretratarea.

Datorită gamei largi de tipuri și compuși de plastic disponibili pe piață, testele preliminare pe piese originale sunt indispensabile.