

Mipa 1K-Primer N 75 Spray

Cod articol 21310 + Număr culoare

Fișă tehnică

pagina 1 / 3



Utilizare preconizată

Mipa 1K-Primer N 75 Spray este un grund monocomponent remarcabil, cu aderență excelentă, putere de umplere foarte mare și șlefuire rapidă. Mipa 1K-Primer N 75 aderă pe fier, oțel, precum și pe materiale plastice reacoperibile utilizate în mod obișnuit în sectorul auto, cum ar fi POM, PU, ABS, PVC, PC, PS, PA, PP/EPDM (dacă este necesar, recomandăm un test de reacoperire).

Instrucțiuni de procesare



Substraturi

fier, oțel și materiale plastice utilizate în mod obișnuit în sectorul auto, cum ar fi POM, PU, ABS, PVC, PC, PS, PA, PP/EPDM

Pretratare / curățare

Pre-curățare cu Mipa Silikonentferner.

Vă rugăm să consultați secțiunea „Pregătirea substratului” pentru informații detaliate.

Caracteristici

Uscare rapidă

Șlefuire excelentă

Putere de umplere foarte mare

Aderență remarcabilă

Reacoperibil cu toate sistemele de vopsea monocomponentă și bicomponentă pe bază de solvent și apă

Nivel de culoare / luciu

alb (0001) / gri (0002) / negru (0003)



Pregătire


Înainte de utilizare, agitați energic recipientul timp de 1-2 minute!



Aplicație

Pulverizați pentru testare - distanță de pulverizare aprox. 20 - 30 cm

2 - 3 straturi, grosimea peliculei uscate: 70 - 80 μm



Timp de evaporare

3 - 5 minute între straturi



După utilizare

După utilizare, întoarceți recipientul cu susul în jos și pulverizați până când supapa este curată, acest lucru previne înfundarea acesteia.

Versiune: ro 0125

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Mipa 1K-Primer N 75 Spray

Cod articol 21310 + Număr culoare

Fișă tehnică

pagina 2 / 3



Timpi de uscare la 20 °C

Uscare ușoară după aprox.	5 - 10 minute
Setați la atingere după aprox.	10 - 15 minute
Poate fi supraacoperit după aproximativ 20 - 30 de minute	
Șlefuit după aprox.	30 min, alternativ după 15 min de uscare la 60 °C



Prelucrarea ulterioară

Șlefuire uscată: Pentru straturi de acoperire cu un singur strat P 400
Pentru straturi de acoperire în 2 straturi P 500 - 600



Șlefuire umedă: Pentru straturi de acoperire cu un singur strat P 600
Pentru straturi de acoperire în 2 straturi P 800 - 1000

Condiții de procesare De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă. Asigurați o ventilație adecvată.

Depozitare Poate fi păstrat timp de 2 ani în locuri răcoroase și uscate.

Regulamentul COV Valoare limită UE pentru produs (cat. B/e): 840 g/l
Acest produs conține maxim 700 g/l de COV.

Informații de siguranță Consultați fișa cu date de securitate

Instrucțiuni de procesare

Nu acoperiți cu materiale pe bază de poliester.

Pregătirea substratului:

Substratul trebuie să fie curat și uscat. Îndepărtați uleiul, grăsimea, rugina, urmele de șlefuire, pelicula de laminare, precum și alte substanțe care afectează funcționalitatea stratului de acoperire!

Îndepărtați straturile de acoperire sau grundurile vechi care nu s-au întărit sau nu sunt solide.

Nu utilizați pe substraturi termoplastice.

Substraturi de oțel:

1. Precurăți cu Mipa Silikonentferner.
2. Apoi șlefuiți uscat cu P 120.
3. Ulterior, degresați cu Mipa Silikonentferner.

GRP:

1. Înainte de vopsire, reîncălziți obiectul care urmează să fie vopsit timp de 60 de minute la 60°C.
2. Se degresează cu Mipa Kunststoffreiniger antistatisch sau Mipa Silikonentferner.
3. Șlefuiți temeinic cu P 240 - P 320.
4. Curățați din nou cu Mipa Kunststoffreiniger antistatisch sau Mipa Silikonentferner.
5. Lăsați piesele să se usuce complet.
6. Recomandat pentru neutralizarea încărcărilor electrostatice:

Versiune: ro 0125

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

Mipa 1K-Primer N 75 Spray

Cod articol 21310 + Număr culoare

Fișă tehnică

pagina 3 / 3



Suflați suprafețele cu ajutorul pistolului ionizant MP X-ION, curăță și neutralizează într-o singură operațiune, reduce incluziunile de praf la aplicare. În plus, acest lucru evită diferențele de orientare a pigmentului la supraacoperirea cu straturi de bază metalice/cu efecte.

ATENȚIE: Agenții de demulare trebuie îndepărtați complet! După pregătirea menționată anterior, vă recomandăm să efectuați un test de umectare cu apă. Dacă picăturile de apă se rostogolesc repede, repetați pretratarea.

Vopsele vechi intacte și solide, vopselele din fabrică: 1. Pre-curățare cu Mipa Silikonentferner.
2. Apoi șlefuiți cu P 320.
3. Ulterior, degresați cu Mipa Silikonentferner.

Acoperire electrostatică catodică / grund de atelier: 1. Pre-curățare cu Mipa Silikonentferner.
2. Apoi șlefuiți cu MP Softpad Superfine sau cu P 320.
3. Ulterior, degresați cu Mipa Silikonentferner.

Substraturi din plastic:

1. Înainte de vopsire, reîncălziți obiectul care urmează să fie vopsit timp de 60 de minute la 60°C.
2. Se degresează cu Mipa Kunststoffreiniger antistatisch sau Mipa Silikonentferner.
3. Șlefuiți temeinic cu MP Softpad Superfine folosind Mipa Kunststoffreiniger antistatisch sau Mipa Silikonentferner.
4. Curățați din nou cu Mipa Kunststoffreiniger antistatisch sau Mipa Silikonentferner.
5. Lăsați piesele să se usuce complet.
6. Recomandat pentru neutralizarea încărcărilor electrostatice:

Suflați suprafețele cu ajutorul pistolului ionizant MP X-ION, curăță și neutralizează într-o singură operațiune, reduce incluziunile de praf la aplicare. În plus, acest lucru evită diferențele de orientare a pigmentului la supraacoperirea cu straturi de bază metalice/cu efecte.

ATENȚIE: Agenții de demulare trebuie îndepărtați complet!

După pregătirea menționată anterior, recomandăm efectuarea unui test de umectare cu apă. Dacă picăturile de apă se rostogolesc repede, repetați pretratarea. Datorită gamei largi de tipuri și compuși de plastic disponibili pe piață, testele preliminare pe piese originale sunt indispensabile.

Când este utilizat ca chit de șlefuire, urmați instrucțiunile de șlefuire de mai jos după uscare:

1. Pentru straturile superioare cu un singur strat, șlefuiți pentru uscare cu P 400 sau umed cu P 600.
2. Pentru straturile de finisare în 2 straturi, recomandăm șlefuirea uscată cu P 500 / 600 sau șlefuirea umedă cu P 800 / 1000.
3. Îndepărtați temeinic praful de șlefuire folosind Mipa Silikonentferner sau Mipa WBS Reiniger sau Mipa WBS Reiniger FINAL. Folosiți lavete curate, fără scame.

Se recomandă ca suprafețele șlefuite și/sau îmbinările, canelurile etc. să fie curățate temeinic cu aer comprimat fără ulei.

4. Apoi, curățați suprafața care urmează să fie vopsită cu Mipa Silikonentferner, Mipa WBS Reiniger sau Mipa WBS Reiniger FINAL folosind o lavetă nouă și curată.

După ce agenții de curățare s-au uscat complet fără a lăsa urme, aplicați stratul superior.

Versiune: ro 0125

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.