

Mipa Spot-Sealer Spray

Cod articol 21328 0000

Fișă tehnică

pagina 1 / 2



Utilizare preconizată

Mipa Spot-Sealer-Spray a fost special conceput pentru suprafețe mici, șlefuite, în cazul reparațiilor punctuale. Acest grund monocomponent cu strat protector redus și glazurant are o curgere foarte uniformă și un exces redus de vopsea, ceea ce înseamnă că nu este necesară șlefuirea intermediară suplimentară. Mipa Spot-Sealer-Spray poate fi acoperit direct, ud pe ud, cu straturi de bază și aderă excelent la fier, oțel, zinc și aluminiu, oferind o protecție foarte ridicată împotriva coroziunii, în ciuda grosimii reduse a peliculei uscate. Excelent pentru utilizare acolo unde se descoperă zone șlefuite pe suprafața care urmează să fie vopsită, imediat înainte de aplicarea stratului superior, acestea putând fi sigilate cu un strat subțire de Mipa Spot-Sealer-Spray pentru a proteja împotriva coroziunii.

Instrucțiuni de procesare



Substraturi

Fier, oțel, zinc și aluminiu

Pretratare / curățare

Pre-curățare cu Mipa Silikonentferner.


Caracteristici

Rapid supraacoperit
Nu necesită șlefuire intermediară
Vitrare cu strat subțire
Protecție ridicată la coroziune
Aderență excelentă

Poate fi supraacoperit cu toate sistemele de vopsea finită monocomponente și bicomponente pe bază de solvent și apă
Ceață de pulverizare foarte redusă și exces de pulverizare în zona de tranziție

Nivel de culoare / luci

Vitrare gri




Pregătire

Înainte de utilizare, agitați energic recipientul timp de 1-2 minute!



Aplicare

Pulverizare pentru testare - distanță de pulverizare aprox. 20 - 30 cm
1 strat, grosimea peliculei uscate 3 - 5 µm, nu aplicați un strat opac!



Timp de evaporare

10 - 15 minute înainte de aplicarea stratului superior



După utilizare

După utilizare, întoarceți recipientul cu susul în jos și pulverizați până când supapa este curată, acest lucru previne înfundarea acesteia.

Versiune: ro 0222

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Mipa Spray de etanșare Pete

Cod articol 21328 0000

Fișă tehnică

pagina 2 / 2



Timp de uscare la 20 °C

Poate fi supraacoperit după aproximativ 10 - 15 minute

Condiții de procesare De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă. Asigurați o ventilație adecvată.

Depozitare

Poate fi păstrat timp de 2 ani în locuri răcoroase și uscate.

Regulamentul COV

Valoare limită UE pentru produs (cat. B/e): 840 g/l
Acest produs conține maxim 716 g/l de COV.

Informații de siguranță

Consultați fișa cu date de securitate

**Instrucțiuni de
procesare**

Nu acoperiți cu materiale pe bază de poliester.

Pregătirea substratului:

Substratul trebuie să fie curat și uscat. Îndepărtați uleiul, grăsimea, rugina, urmele de șlefuire, pelicula de laminare, precum și alte substanțe care afectează funcționalitatea stratului de acoperire!

Zone cu nisip:

1. Precurătați cu Mipa Silikonentferner.
2. Aplicați un strat subțire și fluid de spray Mipa Spot-Sealer.
3. Aplicați un strat protector după 10-15 minute de evaporare finală la 20 °C.

Dacă este necesar, se poate efectua o șlefuire intermediară ușoară folosind MP Softpad Superfine.