

Spray promotor de aderență Mipa 1K

Cod articol 213360000

Fișă tehnică

pagina 1 / 3



Utilizare preconizată

Mipa 1K-Haftpromoter-Spray este un grund universal pentru plastic, complet incolor, care poate fi aplicat pe materialele plastice comune utilizate în industria auto (de exemplu, PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GRP). Formula sa specială asigură aderență chiar și la cele mai dificile substraturi, fără șlefuire prealabilă. Mipa 1K-Haftpromoter-Spray poate fi utilizat pe oțel, aluminiu (și lustruit sau anodizat), substraturi galvanizate, oțel inoxidabil (chiar și lustruit), metale neferoase (și lustruite), substraturi cromate, acoperiri cu pulbere și acoperiri electrostatice catodice. Se poate economisi timp, deoarece produsul se usucă rapid, poate fi reacoperit și nu necesită șlefuire. Poate fi reacoperit cu lacurile finale Mipa 1K și 2K. Mipa 1K-Haftpromoter este incolor, rezistent la UV și, prin urmare, poate fi reacoperit cu lacurile transparente Mipa.

Instrucțiuni de procesare



Substrat

Promotor de aderență pentru următoarele substraturi:

Oțel, aluminiu (și lustruit sau anodizat), substraturi galvanizate, oțel inoxidabil (și lustruit), metale neferoase (și lustruite), substraturi cromate, acoperiri cu pulbere și acoperiri electrostatice catodice, precum și materiale plastice comune utilizate în industria auto

Pretratare / curățare

Precurătați cu Mipa Silikonentferner, Mipa Kunststoffreiniger sau Mipa WBS-Reiniger.

Vă rugăm să consultați secțiunea „Pregătirea substratului” pentru informații detaliate.

Caracteristici

Aderență excelentă
Uscare rapidă
Incolor
Foarte elastic

Nivel de culoare / luciu

incolor



Pregătire


Înainte de utilizare, agitați energic recipientul timp de 1-2 minute!



Aplicație

Pulverizați pentru testare - distanță de pulverizare aprox. 20 - 30 cm

Aplicați 2 - 3 straturi subțiri, grosimea peliculei uscate: 3 - 5 μm



Timp de evaporare

2 - 3 minute între straturi



După utilizare

După utilizare, întoarceți recipientul cu susul în jos și pulverizați până când supapa este curată, acest lucru previne înfundarea acesteia.

Versiune: en 1221

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.


MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Spray promotor de păr Mipa 1K

Cod articol 213360000

Fișă tehnică

pagina 2 / 3



Timp de uscare la 20 °C

Uscare ușoară după aprox. 5 - 10 minute

Poate fi supraacoperit după aproximativ 10 minute

Condiții de procesare De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă a aerului. Asigurați o ventilație adecvată.

Depozitare Poate fi păstrat timp de 2 ani într-un loc răcoros și uscat.

Regulamentul COV Valoare limită UE pentru acest produs (cat. B/e): 840 g/l
Acest produs conține maxim 775 g/l de COV.

Informații de siguranță Consultați fișa cu date de securitate

Instrucțiuni de procesare

Nu acoperiți cu materiale pe bază de poliester.

Spray-ul Mipa 1K-Haftpromoter poate fi reacoperit în 2 zile.

Lacurile transparente pentru materialele plastice sensibile la solvenți, precum și pentru materialele plastice PC, pot duce la opacizare și dizolvare parțială, ceea ce reduce transparența. Prin urmare, recomandăm efectuarea unei aplicări de test pe substraturi din plastic sensibile înainte de aplicare.

Pregătirea substratului:

Substratul trebuie să fie curat și uscat. Îndepărtați uleiul, grăsimea, rugina, urmele de șlefuire, pelicula de laminare, precum și alte substanțe care afectează funcționalitatea stratului de acoperire!

Îndepărtați straturile de acoperire sau grundurile vechi care nu s-au întărit sau nu sunt solide.

Nu utilizați pe substraturi termoplastice.

Oțel, aluminiu (și lustruit sau anodizat), substraturi galvanizate, oțel inoxidabil (și lustruit), metale neferoase (și lustruite), substraturi cromate, acoperiri cu pulbere și acoperiri electrostatice catodice: Pre-curățare cu Mipa Silikonentferner, Mipa Kunststoffreiniger sau Mipa WBS-Reiniger.

Substraturi din plastic:

1. Înainte de vopsire, reîncălziți obiectul care urmează să fie vopsit timp de 60 de minute la 60°C.
2. Se degresează cu Mipa Kunststoffreiniger antistatisch sau Mipa Silikonentferner.
3. Șlefuiți temeinic cu MP Softpad Superfine folosind Mipa Kunststoffreiniger antistatic sau Mipa Silikonentferner.
4. Curățați din nou cu Mipa Kunststoffreiniger antistatisch sau Mipa Silikonentferner.
5. Lăsați piesele să se usuce complet.
6. Recomandat pentru neutralizarea încărcărilor electrostatice:

Suflați suprafețele cu ajutorul pistolului ionizant MP X-ION, care curăță și neutralizează într-o singură operațiune, reducând incluziunile de praf la aplicare. În plus, acest lucru evită diferențele de orientare a pigmentului la supraacoperirea cu straturi de bază metalice/cu efecte.

ATENȚIE: Agenții de demulare trebuie îndepărtați complet!

După pregătirea menționată anterior, vă recomandăm să faceți un test de umectare cu apă. Dacă picăturile de apă se rostogolesc repede, repetați tratamentul prealabil.

Versiune: en 1221

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

Spray promotor de păr Mipa 1K

Cod articol 213360000

Fișă tehnică

pagina 3 / 3



Datorită gamei largi de tipuri și compuși de plastic disponibili pe piață, testele preliminare pe piese originale sunt indispensabile.