Machine Translated by Google

Mipa P 85

Fișă tehnică

Utilizare preconizată

Mipa P 85 este un chit bicomponent, alb strălucitor, deosebit de ușor de șlefuit, pe bază de rășină poliesterică, care oferă aderență pe fier, oțel, GRP și lemn. Dimensiunea fină a particulelor și puterea excelentă de acoperire fac ca Mipa P 85 să fie perfectă potrivit pentru utilizare ca acoperire și chit fin aplicat în straturi subțiri și foarte subțiri, ca strat de finisare peste poliester chituri de caroserie, pentru a închide orice găuri de știft și mici imperfecțiuni de suprafață și pentru a elimina micile defecte de vopsea, zgârieturi și așa mai departe. O aplicare pe suprafețe verticale este posibilă fără probleme.

Rată de răspândire: --

Instrucțiuni de procesare

Culoare

alb strălucitor

Raport de amestecare

Întăritor	în greutate (lac: întăritor)	în volum (lac: întăritor)
Mipa Härter P	100 : 2	--

Întăritor

pentru vopsire completă	pentru vopsire parțială
--	--

Durata de viață a oalei

4 - 5 min cu Mipa Härter P la 20 °C

Mai subțire

--

Vâscozitate la pulverizare

pistol de pulverizare gravitațional	Airmix/Fără aer
--	--

Mod de aplicare

Mod de aplicare	Întăritor	presiune (bar)	duză (mm)	spray trece	diluare (%)
--	--	--	--	--	--

Timp de evaporare

--

Grosimea stratului uscat

--

Versiune: en 1224

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, caracterul adecvat al produselor noastre. produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Upper Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Machine Translated by Google



Timp de uscare

obiect temperatură	uscat de praf	setat la atingere	gata pentru asamblare	șlefuibil	revopsibil
20 °C	--	--	--	15 minute	--
60 °C	--	--	--	10 minute	--
Uscare cu infraroșu (distanță aprox. 80 cm și max. 80 °C)	--	--	--	4 - 5 minute	--

Nota

Depozitare: --

Regulamentul COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/b): 250 g/l.
Acest produs conține maxim 25 g/l de COV.

Condiții de procesare: De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă a aerului. Asigurați o alimentare adecvată și ventilație a aerului evacuat. Chitul de corp pe bază de poliester nu se mai întărește la o temperatură temperatură sub +10 °C.

Instrucțiuni de procesare: Substratul trebuie să fie curat, uscat și fără grăsimi. Șlefuiți ușor suprafața.
Îndepărtați straturile vechi de vopsea și grund neîntărite.

Nu aplicați pe produse termoplastice sau acide (Reaktionsprimer).

Amestecați bine materialul de chit cu întăritorul. Nu utilizați mai mult de 3% din
Härter P! Subdozajul sau supradozajul de întăritor poate cauza pete pe vopseaua de finisare.
strat.

Curățați și degresați întreaga suprafață care urmează să fie vopsită cu Mipa Silikonentferner înainte de fiecare operațiune.

Îndepărtați rugina de pe metalul gol și șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P 80 / 150.

La umplerea suprafețelor metalice neferoase (de exemplu, aluminiu, suprafețe galvanizate), Mipa EP-Primer-Surfacer trebuie utilizat ca grund pentru a asigura o aderență optimă.

Pentru a îmbunătăți protecția împotriva coroziunii, de exemplu la restaurarea mașinilor de epocă, amorsați cu Mipa EP-Primer-Surfacer (vezi fișa tehnică a Mipa EP-Primer-Surfacer).

După uscare, folosiți hârtie abrazivă P 150 / 240 pentru șlefuire uscată. Șlefuiți întreaga suprafață.
cu hârtie abrazivă uscată P 240 / 360 până la un finisaj mat înainte de aplicarea chitului.

Chitul de corp poate fi șlefuit doar uscat.

Nu acoperiți suprafața fără a fi izolat-o cu chit Mipa 1K sau 2K.

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe
ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, caracterul adecvat al produselor noastre.
produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa
conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Upper Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com