

Descriere produs

Sector operațional:	Miparox este o emulsie de protecție anticorozivă pentru aplicare directă pe substratur metalice ruginite. Formează un strat organic de protecție împotriva ruginii, care acționează ca stabilizator împotriva ruginii și protejează substratul ruginit. Reacumularea ruginii va fi prevenită eficient.
Caracteristici :	- dezactivarea ruginii prin formarea unui metal violet negru-strat protector organic. - aplicabil concomitent ca grund pentru acoperirea ulterioară - rugina este neutralizată, iar următorul strat este protejat împotriva coroziunii - efect ignifug - proprietăți bune de barieră împotriva vaporilor de apă și a gazelor - fără plumb și cromat - fără solvenți
Baza liantului:	dispersie sintetică specială
Disponibilitatea culorilor:	gri
Specificații:	Luciu: DIN 67 530 mat Greutate specifică: aprox. 1,35 g/cm³ DIN 51 757 Vâscozitate: 20 - 30 s 4 mm DIN
Depozitare:	Cel puțin 2 ani, dacă ambalajele originale bine închise sunt păstrate în loc uscat și ferite de îngheț. Temperatura de depozitare: de la +5°C până la maximum +30°C.
Conținut de COV:	Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 140 g/l (2007)/ 140 g/l (2010). Acest produs conține max. 42 g/l COV [0,35 lbs/gal]

Aplicație

Condiții de procesare:	Nu aplicați sub +10° C și la peste +80% temperatură relativă a aerului umiditate
Procesul de aplicare:	Trafare, pensulare, imersare sau pulverizare Pensulare, trafare, imersare: Nediluat Pulverizare (aer): Vâscozitate 30 s 4 mm DIN Duză 0,8 - 1,8 mm Presiune: 3 - 5 bar Operațiuni de pulverizare: 1 - 2

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre la scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

Diluție:	gata de utilizare, dacă este necesar adăugați Mipa VE-Wasser
Timpi de uscare:	Uscare la praf: după 45 de minute revopsibil: după 24 de ore
Recomandare pentru utilizare finală:	- îndepărtați rugina neaderentă și straturile de vopsea ruginite fie prin șlefuire perie de hârtie sau de oțel. - spălați cu apă pentru a îndepărta toată murdăria și praful - aplicați Miparox pe substratul curățat, fără urme de ulei și grăsime - se va forma un strat protector negru-violet - dacă sunt implicate zone puternic ruginite, aplicarea unui - Se recomandă al doilea strat de Miparox - aplicați al doilea strat înainte ca primul strat să se usuce. - Prin urmare, penetrarea în substrat este mult facilitată.
Rata de răspândire:	aprox. 15 m ² / litru

Recomandare specială

Când este utilizat ca aerosol, vă rugăm să luați în considerare Informațiile despre produs pentru spray-uri.

Instrucțiuni de siguranță

Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul aplicării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Curățarea uneltelor

Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare sau la pauze mai lungi cu apă. Peliculele uscate trebuie curățate cu soluția de îndepărtare a vopselei Mipa Abbeizmittel.

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre la scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.