Machine Translated by Google

Mipa P 96 Anti-Rust

Fișă tehnică

Utilizare preconizată

Mipa P 96 Anti Rust este un chit de etanșare și finisare care aderă pe tablă de oțel, tablă zincată, aluminiu, suprafețe cositoare, GRP și lemn și care oferă o protecție ridicată împotriva coroziunii pe substraturile metalice. Permite în plus, omiterea practicii obișnuite de aplicare a unui grund anticoroziv pe tablele de oțel înainte de aplicarea unui chit sau chit de caroserie. Acest lucru este avantajos în special pentru restaurarea mașinilor clasice sau pentru efectuarea de lucrări care necesită Protecție ridicată la coroziune. Timpul scurt de uscare și șlefuirea ușoară sunt alte caracteristici ale acestui produs premium. Reacoperibil cu chit Mipa.


Rată de răspândire: --

Instrucțiuni de procesare



Culoare

roșu-maroniu



Raport de amestecare

Întăritor	în greutate (lac: întăritor)	în volum (lac: întăritor)
Mipa Härter P	100 : 2	--



Întăritor

pentru vopsire completă	pentru vopsire parțială
--	--



Durata de viață a oalei

3 - 4 min cu Mipa Härter P la 20 °C



Mai subțire

--




Vâscozitate de pulverizare

pistol de pulverizare gravitațional	Airmix/Fără aer
--	--



Mod de aplicare

Mod de aplicare	Întăritor	presiune (bar)	duză (mm)	spray trece	diluție (%)
--	--	--	--	--	--



Timp de evaporare

--

Grosimea stratului uscat

--

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Upper Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Machine Translated by Google



Timp de uscare

obiect temperatură	uscat de praf	setat la atingere	gata pentru asamblare	șlefuibil	revopsibil
20 °C	--	--	--	20 de minute	--
60 °C	--	--	--	5 minute	--
Uscare cu infraroșu (distanță aprox. 80 cm și max. 80 °C)	--	--	--	4 - 5 minute	--

Nota

Depozitare: --

Regulamentul COV: Valoare limită UE pentru acest produs (categoria B/b): 250 g/l.
Acest produs conține maxim 25 g/l de COV.

Condiții de procesare: De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă a aerului. Asigurați o alimentare adecvată și ventilație a aerului evacuat. Chitul de corp pe bază de poliester nu se mai întărește la o temperatură temperatură sub +10 °C.

Instrucțiuni de procesare: Substratul trebuie să fie curat, uscat și fără grăsimi. Șlefuiți ușor suprafața.
Îndepărtați straturile vechi de vopsea și grund neîntărite.

Nu aplicați pe produse termoplastice sau acide (Reaktionsprimer).

Amestecați bine materialul de chit cu întăritorul. Nu utilizați mai mult de 3% din
Härter P! Subdozajul sau supradozajul de întăritor poate cauza pete pe vopseaua de finisare.
strat.

Curățați și degresați întreaga suprafață care urmează să fie vopsită cu Mipa Silikonentferner înainte de fiecare operațiune.

Îndepărtați rugina de pe metalul gol și șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P 80 / 150.

La umplerea suprafețelor metalice neferoase (de exemplu, aluminiu, suprafețe galvanizate), Mipa EP-Primer-Surfacer poate fi aplicat înainte de umplerea propriu-zisă pentru a asigura o aderență optimă.

Pentru a îmbunătăți protecția împotriva coroziunii, de exemplu la restaurarea mașinilor de epocă, amorsați cu Mipa EP-Primer-Surfacer (vezi fișa tehnică a Mipa EP-Primer-Surfacer).

După uscare, folosiți hârtie abrazivă P 150 / 240 pentru șlefuire uscată. Șlefuiți întreaga suprafață.
cu hârtie abrazivă uscată P 240 / 360 până la un finisaj mat înainte de aplicarea chitului.

Chitul de corp poate fi șlefuit doar uscat.

Nu acoperiți suprafața fără a fi izolat-o cu chit Mipa 1K sau 2K.

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Upper Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com