

Mastic pensulabil SINTO MASTER

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2

Descrierea produsului

Sinto Mastic Pensulabil este un etanșeizant monocomponent pentru etanșarea permanentă a rosturilor, îmbinărilor, canelurilor și suprapunerilor. Se aplică ușor cu pensula. Aderență bună pe metal, tablă zincată, suprafețe grunduite și vopsele vechi, rămâne permanent flexibil. Potrivit pentru etanșeizarea sudurilor și altor îmbinări ale vehiculelor și utilajelor. Util pentru etanșeizarea spoilerelor frontale și a panourilor spate, precum și a îmbinărilor suprapuse din portbagaje, cabine, pasaje de roți etc.

Proprietăți:

- aderență excelentă
- aplicabil cu pensula
- flexibilitate permanentă
- poate fi revopsit cu sisteme de vopsea 1K și 2K
- stabilitate bună pe suprafețe verticale
- rezistent la apă, uleiuri, acizi și baze slabe

Specificații tehnice:

- conținut de substanță solidă: 61–63 %
- densitate specifică: aprox. 1,22 g/cm³
- consistență: pastă
- formarea peliculei: 30–60 minute la 20 °C / 65 % umiditate relativă
- uscare completă: aprox. 24–48 ore (la 20 °C / 65 % umiditate relativă)
- rezistență termică: de la -25 °C până la +80 °C

Culoare: aluminiu

VOC Regulation:

Valoare limită UE: Categoria B/c – 540 g/l

Acest produs conține maximum 400 g/l.

Aplicare

Substraturi potrivite:

Oțel, suprafețe metalice zincate, suprafețe grunduite și vopsele vechi.

Mastic pensulabil SINTO MASTER

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2

Pregătirea substratului:

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără rugină, praf, grăsime, ulei sau alte impurități. Grunduiți în prealabil substraturile dificile și testați aderența. Verificați aderența și rezistența necesară pe un obiect de probă. La aplicarea cu pensula, evitați formarea de goluri de aer.

După 30 de minute, produsul poate fi revopsit cu vopsele 1K sau 2K.

Se recomandă uscarea peste noapte înainte de revopsirea cu vopsea 2K.

Sinto Mastic Pensulabil poate fi aplicat în cordoane subțiri sau întins pe suprafețe mai mari.